

MASILLA REPARADORA

MASILLA EPOXI MOLDEABLE UNIVERSAL DE 2 COMPONENTES, SUPERFUERTE.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Masilla de resina de epoxi de 2 componentes, para mil y una reparaciones y restauraciones permanentes.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para 1001 reparaciones y restauraciones dentro y en torno a la casa, el coche, el barco, la caravana, maquinaria y herramientas. Rellena grietas y agujeros en piedra, madera, acero y materiales sintéticos, como poliéster y epoxi. También puede usarse como taco moldeable para rellenar orificios de tornillos. Aplicable en interiores y exteriores. No apropiado para No se fija en PE (polietileno), PP (polypropileno) y P.T.F.E.

CARACTERÍSTICAS

- Endurece rápidamente: de 5 a 10 minutos
- Fácilmente moldeable
- Aplicación en interiores y exteriores
- Resistente al agua: apto para un contacto continuo con el agua
- Se endurece incluso bajo el agua
- No se deforma
- No se encoge: conserva su forma original
- Resiste a los productos químicos
- Puede lijarse, taladrarse, serrarse y pintarse una vez se ha endurecido

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: Aplicar únicamente a temperaturas comprendidas entre +15 y +25°C.

Protección personal: Manejar preferentemente con guantes. Tras su uso, lavarse inmediatamente las manos con agua y jabón.

Tratamiento previo de las superficies: Lije bien las superficies para tratar. A continuación, límpielas y desengráselas.

APLICACIÓN

Modo de empleo:

Utilice una o más porciones, según la superficie del tratamiento. Amase con los dedos hasta que el color sea homogéneo (gris oscuro). Si le cuesta amasar la masilla, llévela a temperatura ambiente. Una vez mezclada no tarde más de 2 minutos en moldearla. Corte la masa excedente con un cuchillo. Borre las huellas de los dedos frotando con agua o un paño humedecido antes de que endurezca.

Tiempo de empleo útil: 3-4 minutos.

Manchas/restos: Borre las huellas de los dedos frotando con agua o un paño humedecido antes de que endurezca.

TIEMPOS DE SECADO*

Tiempo de secado/endurecido: aprox. Según la temperatura, la dureza es ya notable a los 7-10 minutos. A los 60 minutos ya se puede lijar, taladrar, serrar y pintar.

Fortaleza final: Fortaleza final máx. después de aprox. 24 horas.

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la humedad: Buena

Resistencia térmica: De -20 °C a +120 °C.

Resistencia a los rayos UV: Buena

Resistencia a los compuestos químicos: Buena

Pintabilidad: Buena

Poder de relleno: Bien (bueno/a)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materia prima básica: Resina de epoxi

Color: Gris (después de amasado), Gris oscuro

Contenido de materia sólida: aprox. 100 %

CONSERVACIÓN

Al menos 24 horas después de la producción. Caducidad limitada una vez abierto el envase. Conservar en un lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.